

2016年中国羽绒工业协会双11线上羽绒制品质量抽查羽绒被严重不合格名单

判定依据: QB/T 1193-2012《羽绒羽毛被》

以下产品主要由飞丝、羽丝、陆禽毛、毛片、化纤棉填充, 绒子含量均低于50%, 不能称作羽绒被, 属于严重假冒产品:

| 序号 | 店铺/企业 | 掌柜名称 | 品牌 | 外观 | 网标参数(含绒量) | 吊牌填充物标识 | 成分分析 | | | | | | 蓬松度 | 清洁度 | 耗氧量 | 充绒量 | 鸭毛绒 | 说明 | |
|----|------------|-------------|-----------------|---|-----------------------|--|--------|--------|--------|--------|------------------------------|-------|---------|-------|-----|------|--------|---|--|
| | | | | | | | 绒子 | 绒丝 | 羽丝 | 毛片 | 杂质及其他 | 化纤棉 | | | | | | | |
| 1 | 莱美秋旗舰店 | / | 莱美秋 |  | 白鸭绒 含量: 51%(含)-60%(含) | 洗唛: 100%白鹅绒(绒子含量95%); 吊牌: 白鸭绒 绒子含量54%; 150*200cm | 1.83% | 1.62% | 84.45% | 10.88% | 1.22% | 12.0% | 8.34 | 260 | 3.2 | 1544 | / | 含量标识不统一。标签中未注明充绒量无法判定。基本由羽丝填充, 含有化纤棉。极差! | |
| 2 | 布维斯家居旗舰店 | / | 布维斯 |  | 50%白鸭绒 | 洗唛未勾选填充物信息; 吊牌: 白鸭绒+鸭毛片; 150*210cm | 20.04% | 2.48% | 3.60% | 66.42% | 陆禽毛 0.06% 损伤毛 4.78% 杂质 2.62% | / | 9.73 | 1000 | 2.4 | 890 | / | 无含量标签 | |
| 3 | 歌林施旗舰店 | / | 歌林施 |  | 95%白鸭绒 | 洗唛: 白鸭绒(绒子含量95%) 150*210cm; 1100g; 吊牌: 白鸭绒(绒子含量90%) 220*240cm; 1500g | 27.61% | 32.20% | 13.00% | 0.84% | 陆禽毛 26.05% 其他 0.30% | / | 15.29 | 600 | 4.8 | 1065 | / | 标签不规范。按95米判, 成分分析(绒子低、陆禽毛超)、蓬松度、充绒量不符合标准要求。 | |
| 4 | 华伦欧莱旗舰店 | / | HUALUNOLAY/华伦欧莱 |  | 50白鸭绒 600g | 洗唛未勾选填充物信息; 吊牌: 白鸭绒(绒子含量50%); 160*210cm; 900g | 11.75% | 47.29% | 38.56% | 2.13% | 0.27% | / | 13.90 | 1000+ | 2.4 | 900 | / | 成分分析(绒子低、绒丝羽丝超)、蓬松度不符合标准要求。填充大量的绒丝、羽丝, 极差! | |
| 5 | 怡诺家纺特卖店 | z1y19840626 | |  | 白鹅绒含量: 71%(含)-80%(含) | 洗唛: 未勾选填充物信息; 无吊牌; 150*200cm | 0.39% | 5.30% | 61.71% | 0.58% | 陆禽毛 27.78% 杂质 4.24% | 11.9% | 5.91 | 1000 | 2.4 | 1733 | 100.0% | 无含量标签。基本由羽丝和陆禽毛填充, 极差! | |
| 6 | 爱斯基摩人家纺官方店 | 爱斯基摩人32 | Eskimo/爱斯基摩人 |  | 95%白鸭绒 | 洗唛、吊牌均标注: 50%驼毛50%聚酯纤维; 执行标准: GB/T22796-2009; 150*210cm; 2650g | | | | | | | 100%化纤棉 | | | | | | |

2016年中国羽绒工业协会双11线上羽绒制品质量抽查羽绒被严重不合格名单

判定依据: QB/T 1193-2012《羽绒羽毛被》



以下产品主要由飞丝、羽丝、陆禽毛、毛片、化纤棉填充, 绒子含量均低于50%, 不能称作羽绒被, 属于严重假冒产品:

| 序号 | 店铺/企业 | 掌柜名称 | 品牌 | 外观 | 网标参数(含绒量) | 吊牌填充物标识 | 成分分析 | | | | | | 蓬松度 | 清洁度 | 耗氧量 | 充绒量 | 鸭毛绒 | 说明 | |
|----|--------------|--------------|--------|---|------------------------|---|---------|--------|--------|-------|------------------|-----|-------|-------|------|------|--------|---|--|
| | | | | | | | 绒子 | 绒丝 | 羽丝 | 毛片 | 杂质及其他 | 化纤棉 | | | | | | | |
| 7 | 意大利芭贝儿 | 芭贝儿提花王 | 芭贝儿 |  | 95%白鹅绒 | 洗唛: 95%白鹅绒, 执行标准: GB/T22796-2009; 吊牌: 95羽绒, 执行标准: GB/T24252-2009; 150*200cm; 6斤 | 100%化纤棉 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 厂家直销羽绒被蚕丝被特价 | 辉忆家纺 | 无 |  | 95%白鹅绒 | 洗唛: 95%白鹅绒5%毛片(含绒量95%); 吊牌无填充物信息; 150*200cm | 100%化纤棉 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | love淘喜欢 | love淘喜欢 | 艾尔兰尼 |  | 95%白鹅绒 | 洗唛: 95%白鹅绒5%毛片; 150*200cm | 100%化纤棉 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 心忆江南家纺 | 薛华茂 | DEVIDS |  | 95%白鹅绒 | 洗唛: 白鹅绒(含绒量90%); 吊牌无填充物信息; 150*200cm | 43.70% | 36.83% | 5.39% | 3.11% | 陆禽毛10.86%杂质0.11% | / | 14.95 | 1000+ | 2.4 | 982 | 100.0% | 成分分析(绒子低、绒丝超、陆禽毛超)、种类鉴定、蓬松度不符合标准要求。标签中未注明充绒量, 无法判定。 | |
| 11 | 暖暖家纺羽绒馆 | 暖暖家纺馆 | 绒多多 |  | 白鸭绒含量: 91%(含)-100%(不含) | 洗唛英文标注: 90%white duck down; 150*200cm; 吊牌无填充物信息 | 12.15% | 58.33% | 26.85% | 0.36% | 杂质2.30%损伤毛0.01% | / | 15.64 | 1000 | 32.0 | 950 | / | 标签不规范, 填充有大量的绒丝、羽丝, 耗氧量高, 极差! | |
| 12 | 南极人家纺店 | shopping1198 | 无 |  | 95%白鹅绒 | 洗唛: 白鹅绒 羽绒含量95%; 无吊牌; 160*210cm | 5.65% | 46.66% | 46.38% | 1.20% | 0.11% | / | 13.56 | 1000+ | 1.6 | 1398 | 100.0% | 成分分析(绒子低、绒丝羽丝超)、种类鉴定、蓬松度不符合标准要求。标签中未注明充绒量, 无法判定。基本由羽绒和羽丝填充, 极差! | |

2016年中国羽绒工业协会双11线上羽绒制品质量抽查羽绒被严重不合格名单

判定依据: QB/T 1193-2012《羽绒羽毛被》

以下产品主要由飞丝、羽丝、陆禽毛、毛片、化纤棉填充, 绒子含量均低于50%, 不能称作羽绒被, 属于严重假冒产品:

| 序号 | 店铺/企业 | 掌柜名称 | 品牌 | 外观 | 网标参数(含绒量) | 吊牌填充物标识 | 成分分析 | | | | | | 蓬松度 | 清洁度 | 耗氧量 | 充绒量 | 鸭毛绒 | 说明 | | | |
|----|---------------|-----------|--------|---|-----------|--|---------|--------|--------|-------|------------------------------|-------|------|-------|-----|------|--------|--|--|--|--|
| | | | | | | | 绒子 | 绒丝 | 羽丝 | 毛片 | 杂质及其他 | 化纤棉 | | | | | | | | | |
| 13 | 依雅幽家居 | 依雅幽 | DEVIDS |  | 95%白鹅绒 | 洗唛未勾选填充物信息, 吊牌: 95%匈牙利鹅绒; 150*200cm | 3.83% | 8.88% | 79.39% | 1.20% | 陆禽毛 2.20% 杂质 4.50% | 29.3% | 7.65 | 1000 | 2.4 | 2236 | 100.0% | 成分分析(绒子低、绒丝超、羽丝超、陆禽毛超、杂质超)、种类鉴定、蓬松度不符合标准要求。标签中未注明充绒量, 无法判定。含化纤棉。基本由羽丝、化纤棉填充, 极差! | | | |
| 14 | 正品保证 质量三包 | 艾妮神家纺 | 艾妮神家纺 |  | 95%白鹅绒 | 洗唛: 未勾选填充物信息, FZ/T62005-2003, 150*200cm; 吊牌: 100%羽绒, GB/T22796-2009, 200*230cm | 0.81% | 0.72% | 89.97% | 2.26% | 陆禽毛 0.54% 损伤毛 2.19% 杂质 3.51% | 17.3% | 9.04 | 1000+ | 2.0 | 1721 | 100.0% | 标签不规范。基本由羽丝、化纤棉填充, 蓬松度低, 极差! | | | |
| 15 | 炫耀水星家纺折扣店铺008 | 品牌代购 8802 | 炫耀水星 |  | 95%白鹅绒 | 未勾选填充物信息: 150*200cm; GB/T22796-2009 | 1.23% | 3.00% | 86.58% | 6.16% | 损伤 1.03% 杂质 2.00% | 8.8% | 7.65 | 900 | 2.4 | 1189 | 100.0% | 无含量标签。基本由羽丝、化纤棉填充, 极差! | | | |
| 16 | 特色床垫工厂店 | 胭脂雪家纺欢迎您 | 无 |  | 95%白鹅绒 | 洗唛: 未勾选填充物信息; 吊牌: 95%白鹅绒; 执行标准: GB/T22796-2009; 150*200cm | 0.90% | 1.18% | 91.83% | 0.25% | 陆禽毛 1.80% 杂质 4.02% 损伤毛 0.02% | 12.1% | 7.99 | 1000+ | 2.4 | 1965 | 100.0% | 成分分析(绒子低、羽丝超、陆禽超、杂质超)、种类鉴定、蓬松度不符合标准要求。标签中未注明充绒量, 无法判定。基本由羽丝和化纤棉填充, 极差! | | | |
| 17 | 品牌家纺批发01 | 中国品牌家纺批发 | / |  | 95%白鹅绒 | 洗唛未勾选填充物信息; 无吊牌; 150*200cm | 1.98% | 11.34% | 80.93% | 1.25% | 陆禽毛 1.43% 损伤毛 0.89% 杂质 2.18% | 28.3% | 9.38 | 1000+ | 1.6 | 2170 | 100.0% | 无含量标签。基本由绒丝、羽丝和化纤棉填充, 极差! | | | |
| 18 | Xuan家体验店 | 好百年婚庆之嫁 | / |  | 95%白鹅绒 | 洗唛: 95%白鹅绒; 6斤; GB/T22796-2009; 吊牌: 95%羽绒; GB/T24252-2009; 150*200cm | 100%化纤棉 | | | | | | | | | | | | | | |

2016年中国羽绒工业协会双11线上羽绒制品质量抽查羽绒被严重不合格名单

判定依据：QB/T 1193-2012《羽绒羽毛被》

以下产品主要由飞丝、羽丝、陆禽毛、毛片、化纤棉填充，绒子含量均低于50%，不能称作羽绒被，属于严重假冒产品：

| 序号 | 店铺/企业 | 掌柜名称 | 品牌 | 外观 | 网标参数(含绒量) | 吊牌填充物标识 | 成分分析 | | | | | | 蓬松度 | 清洁度 | 耗氧量 | 充绒量 | 鸭毛绒 | 说明 |
|----|------------|-----------|------|---|-----------|---|---------|-------|--------|-------|-------------------------|-------|------|-------|-----|------|--------|---|
| | | | | | | | 绒子 | 绒丝 | 羽丝 | 毛片 | 杂质及其他 | 化纤棉 | | | | | | |
| 19 | 艾科帆家纺 | 月月小雪 | 艾科帆 |  | 95%白鹅绒 | 洗唛：95%鹅绒；吊牌无填充物信息；150*200cm | 0.04% | 0.40% | 89.44% | 1.00% | 陆禽毛6.71%损伤毛0.40%杂质2.01% | 19.7% | 7.65 | 800 | 1.6 | 1646 | 100.0% | 成分分析（绒子低、羽丝超、陆禽毛超、杂质超）、种类鉴定、蓬松度不符合标准要求。标签中未注明充绒量，无法判定。基本由羽丝、陆禽毛、化纤棉填充，极差！ |
| 20 | 梦亮家纺工厂店 | 梦亮手工家纺 | / |  | 95%白鹅绒 | 洗唛未勾选填充物信息；无吊牌；180*220±3cm | 1.83% | 2.01% | 89.27% | 2.59% | 杂质3.80%陆禽毛0.50% | 14.6% | 7.99 | 1000+ | 2.0 | 1178 | 100.0% | 无含量标签。基本由羽丝和化纤棉填充，极差！ |
| 21 | 路易鲸斯旗舰店 | 韩伊潮流前线 | / |  | 95%白鹅绒 | 洗唛未勾选填充物信息，无吊牌，执行标准：GB/T22796-2009，一等品，150*200cm | 100%化纤棉 | | | | | | | | | | | |
| 22 | 诚信家纺888 | hellekt专柜 | 金誉罗莱 |  | 95%白鹅绒 | 洗唛未勾选填充物信息；吊牌无填充物信息；150*200cm | 100%化纤棉 | | | | | | | | | | | |
| 23 | 闺蜜伊一 | 梦娜国际家纺 | / |  | 95%白鹅绒 | 洗唛：95%羽绒+5%毛片，GB/T22796-2009，一等品，150*200cm；吊牌无填充物信息 | 0.78% | 4.38% | 84.34% | 0.91% | 陆禽毛1.90%杂质7.64%损伤毛0.05% | 29.6% | 7.30 | 1000 | 2.4 | 1758 | 100.0% | 标签不规范。基本由羽丝、化纤棉填充，蓬松度低，极差！ |
| 24 | 羽绒被95白鹅绒直销 | 爱上依家人 | / |  | 95%白鹅绒 | 洗唛：95%白鹅绒5%毛片；150*200cm | 100%化纤棉 | | | | | | | | | | | |

2016年中国羽绒工业协会双11线上羽绒制品质量抽查羽绒被严重不合格名单

判定依据: QB/T 1193-2012《羽绒羽毛被》

以下产品主要由飞丝、羽丝、陆禽毛、毛片、化纤棉填充, 绒子含量均低于50%, 不能称作羽绒被, 属于严重假冒产品:

| 序号 | 店铺/企业 | 掌柜名称 | 品牌 | 外观 | 网标参数(含绒量) | 吊牌填充物标识 | 成分分析 | | | | | | 蓬松度 | 清洁度 | 耗氧量 | 充绒量 | 鸭毛绒 | 说明 |
|----|------------|--------------|-------|---|-----------|--|-------|--------|--------|-------|--------------------------|-------|---------|-------|------|------|--------|--|
| | | | | | | | 绒子 | 绒丝 | 羽丝 | 毛片 | 杂质及其他 | 化纤棉 | | | | | | |
| 25 | 爱之永恒家纺 | 爱之永恒家纺 | / |  | 95%白鹅绒 | 洗唛: 160*210cm; 吊牌: 95%鹅绒, GB/T22796-2009, 150*200cm, 一等品 | 3.87% | 23.56% | 68.77% | 3.58% | 0.22% | / | 12.17 | 1000+ | 32.0 | 1239 | 100.0% | 执行标准错误。成分分析(绒子低、绒丝羽丝超)、种类鉴定、蓬松度、耗氧量不符合标准要求。标签中未注明充绒量, 无法判定。基本由绒丝羽丝填充, 极差! |
| 26 | 帝逸家居家纺生活馆 | 品牌被子授权店 | / |  | 95%白鹅绒 | 洗唛: 未勾选填充物信息; 无吊牌: 150*200cm | 0.47% | 1.28% | 85.58% | 0.00% | 陆禽毛 10.20%杂质 2.47% | 13.6% | 6.95 | 1000 | 3.2 | 1727 | 100.0% | 无含量标签。基本由羽丝、陆禽毛和化纤棉填充, 蓬松度低, 极差! |
| 27 | 缔狮绒专业羽绒家居馆 | xielijian521 | 缔狮绒 |  | 95%白鹅绒 | 吊牌: 95%白鹅绒; 1500g; 优等品; 150*210cm | 1.45% | 9.71% | 87.63% | 0.48% | 0.73% | / | 7.99 | 1000 | 3.2 | 1766 | 100.0% | 成分分析(绒子低、羽丝超)、种类鉴定、蓬松度不符合标准要求。 |
| 28 | 戴铄家纺 | 戴铄家纺 | / |  | 95%白鹅绒 | 洗唛: 羽丝绒, 执行标准: GB/T22796-2009; 无吊牌: 180*220cm | | | | | | | 100%化纤棉 | | | | | |
| 29 | 慧爱富安娜家居直销 | 江南之恋家居 | 慧爱富安娜 |  | 95%白鹅绒 | 洗唛、吊牌均标注: 95%白鹅绒5%毛片; 150*200; GB/T24252-2009, 一等品 | | | | | | | 100%化纤棉 | | | | | |
| 30 | 艾do家纺超市 | 艾do家纺 | / |  | 95%白鹅绒 | 洗唛: 150*200cm; 吊牌: 95%匈牙利鹅绒 | 1.01% | 23.54% | 70.35% | 0.10% | 陆禽毛 4.00%杂质 1.00% | 16.3% | 7.30 | 600 | 3.2 | 1985 | 100.0% | 成分分析(绒子低、绒丝羽丝超、陆禽超)、种类鉴定、蓬松度不符合标准要求。含化纤棉。标签中未注明充绒量, 无法判定。基本由绒丝、羽丝、化纤棉填充, 极差! |

2016年中国羽绒工业协会双11线上羽绒制品质量抽查羽绒被严重不合格名单

判定依据: QB/T 1193-2012《羽绒羽毛被》

以下产品主要由飞丝、羽丝、陆禽毛、毛片、化纤棉填充, 绒子含量均低于50%, 不能称作羽绒被, 属于严重假冒产品:

| 序号 | 店铺/企业 | 掌柜名称 | 品牌 | 外观 | 网标参数(含绒量) | 吊牌填充物标识 | 成分分析 | | | | | | 蓬松度 | 清洁度 | 耗氧量 | 充绒量 | 鸭毛绒 | 说明 |
|----|--------------|-----------------------------|------|---|------------------------|--|-------|--------|--------|-------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-----|------|--------|---|
| | | | | | | | 绒子 | 绒丝 | 羽丝 | 毛片 | 杂质及其他 | 化纤棉 | | | | | | |
| 31 | 羽绒被正品 | pengshiw eidetaob aol | / |  | 95白鹅绒 | 洗唛: 未勾选填充物信息; 吊牌: 90%羽绒+10%毛片, 执行标准: GB/T22844-2009; 150*200cm | 0.20% | 15.62% | 80.81% | 0.57% | 陆禽毛 1.30%损伤毛 0.20%杂质 1.30% | 23.4% | 7.30 | 1000 | 2.4 | 2186 | / | 成分分析(绒子低、绒丝羽丝超、陆禽毛超、杂质超)、蓬松度不符合标准要求。标签中未注明充绒量, 无法判定。基本由绒丝、羽丝、化纤棉填充, 极差! |
| 32 | 品牌家纺直销店08 | 希希 20141123 | / |  | 95白鹅绒 | 洗唛: 150*200cm; GB/T22796-2009; 一等品 | 0.98% | 3.17% | 86.26% | 1.29% | 陆禽毛 4.30%杂质 4.00% | 16.9% | 7.65 | 850 | 2.4 | 2182 | 100.0% | 无含量标签。基本由羽丝、化纤棉填充, 极差! |
| 33 | 亚帝五星酒店生态羽绒家纺 | 欣爱家纺 | / |  | 白鹅绒含量: 91%(含)-100%(不含) | 洗唛、吊牌均标注: 95%白鹅绒5%小羽片; 执行标准: GB17401-2003; 160*210CM; 1200G; 优等品 | 5.33% | 62.51% | 30.91% | 0.46% | 0.79% | / | 13.90 | 1000+ | 2.4 | 1307 | 100.0% | 标签不规范。按95判, 成分分析(绒子低、绒丝羽丝超)、蓬松度不符合标准要求。基本由绒丝、羽丝填充, 极差! |
| 34 | 皇家方舟(HJFZ) | / | 皇家方舟 |  | 90白鹅绒750g | 洗唛: 95%白鹅绒; 吊牌无填充物信息; 150*200cm; 1.5 5斤 | 1.58% | 9.30% | 81.21% | 4.71% | 杂质 2.70%其他 0.50% | 17.3% | 8.34 | 1000+ | 1.6 | 1551 | 100.0% | 成分分析(绒子低、绒丝羽丝超、杂质超)、蓬松度不符合标准要求。标签中未明确注明充绒量, 无法判定。基本由绒丝、羽丝、化纤棉填充, 极差! |
| 35 | 亚之冠家纺 | / | 亚之冠 |  | 95白鹅绒6斤 | 洗唛未勾选填充物信息; 吊牌: 95%白鹅绒, 执行标准: GB/T 22796-2009; 160*210cm | 1.23% | 0.71% | 92.70% | 1.79% | 陆禽毛 0.93%损伤毛 0.64%杂质 2.00% | 27.2% | 9.73 | 1000+ | 2.0 | 1563 | 100.0% | 标签不规范。成分分析(绒子低、羽丝超、杂质超)、种类鉴定蓬松度不符合标准要求。含化纤棉。基本由羽丝、化纤棉填充, 极差! |
| 36 | 杰美琳家纺 | / | 杰美琳 |  | 150*200cm 5斤(未标注绒子含量) | 无洗唛无吊牌; 150*200cm | 1.41% | 3.06% | 81.42% | 2.60% | 陆禽毛 8.40%杂质 3.11% | 34.4% | 7.99 | 1000+ | 2.4 | 1540 | / | 无含量标签。基本由羽丝和化纤棉填充, 极差! |

2016年中国羽绒工业协会双11线上羽绒制品质量抽查羽绒被严重不合格名单

判定依据: QB/T 1193-2012《羽绒羽毛被》

以下产品主要由飞丝、羽丝、陆禽毛、毛片、化纤棉填充, 绒子含量均低于50%, 不能称作羽绒被, 属于严重假冒产品:

| 序号 | 店铺/企业 | 掌柜名称 | 品牌 | 外观 | 网标参数(含绒量) | 吊牌填充物标识 | 成分分析 | | | | | | 蓬松度 | 清洁度 | 耗氧量 | 充绒量 | 鸭毛绒 | 说明 |
|----|--------------|------|---------------|---|--------------|--|-------|--------|--------|-------|--------------------------|-------|------|-------|-----|------|--------|---|
| | | | | | | | 绒子 | 绒丝 | 羽丝 | 毛片 | 杂质及其他 | 化纤棉 | | | | | | |
| 37 | 思曼琪家纺旗舰店 | / | 思曼琪(SMANGE) |  | 未标注 | 洗唛: 白鹅绒(含绒量95%); 吊牌: 羽绒; 执行标准: GB/T22796-2009; 150*200cm | 0.98% | 0.30% | 86.85% | 0.06% | 陆禽毛8.60%杂质3.20%损伤毛0.01% | 18.5% | 7.30 | 700 | 4.8 | 1984 | 100.0% | 成分分析(绒子低、羽丝超、陆禽毛超、杂质超)、种类鉴定、蓬松度、充绒量不符合标准要求。标签中未注明充绒量, 无法判定。基本由羽丝、陆禽毛和化纤棉填充, 极差! |
| 38 | 姐妹呀旗舰店 | / | 姐妹呀(Damiya) |  | 90白鹅绒(未标充绒量) | 未勾选填充物信息: 150*200cm | 0.92% | 0.49% | 90.53% | 3.45% | 陆禽毛1.21%损伤毛0.73%杂质2.67% | 16.4% | 7.99 | 1000 | 2.4 | 1584 | 100.0% | 无含量标签。基本由羽丝、化纤棉填充, 极差! |
| 39 | 群梦家纺旗舰店 | / | 群梦家纺 |  | 95羽绒 | 洗唛、吊牌均标注: 95%羽绒5%毛片; 执行标准: GB/T22796-2009; 150*200cm | 1.93% | 23.22% | 73.51% | 0.38% | 0.96% | / | 9.73 | 1000+ | 2.4 | 1946 | 100.0% | 标识不规范。基本由绒丝、羽丝填充, 蓬松度低, 极差! |
| 40 | 雅黛琳家纺旗舰店 | / | 雅黛琳 |  | 95白鸭绒 | 无洗唛无吊牌: 200*230cm | 2.14% | 5.02% | 75.94% | 3.01% | 陆禽毛10.01%杂质3.11%损伤毛0.77% | 40.7% | 6.95 | 1000+ | 1.6 | 2414 | / | 无含量标签。蓬松度低, 充绒量无法判定。基本由羽丝、陆禽毛和化纤棉填充。极差! |
| 41 | unalice家纺旗舰店 | / | 尤娜丽丝(Unalice) |  | 90大朵白鸭绒2000g | 洗唛未勾选填充物信息, 无吊牌 | 5.39% | 1.67% | 86.34% | 1.97% | 杂质4.60%其他0.03% | / | 8.69 | 650 | 4.8 | 2579 | / | 无含量标签。基本由羽丝填充, 极差! |
| 42 | 柯南旗舰店 | / | 柯南(KE NAN) |  | 无标注 | 无洗唛无吊牌: 180*220cm | 0.37% | 0.37% | 93.76% | 0.69% | 陆禽毛0.87%损伤毛0.64%杂质3.30% | 20.5% | 7.65 | 1000+ | 1.6 | 1888 | 100.0% | 无含量标签。基本由羽丝、化纤棉填充, 极差! |

2016年中国羽绒工业协会双11线上羽绒制品质量抽查羽绒被严重不合格名单

判定依据：QB/T 1193-2012《羽绒羽毛被》

以下产品主要由飞丝、羽丝、陆禽毛、毛片、化纤棉填充，绒子含量均低于50%，不能称作羽绒被，属于严重假冒产品：

| 序号 | 店铺/企业 | 掌柜名称 | 品牌 | 外观 | 网标参数(含绒量) | 吊牌填充物标识 | 成分分析 | | | | | | 蓬松度 | 清洁度 | 耗氧量 | 充绒量 | 鸭毛绒 | 说明 |
|----|-------------|------|---------------------|---|-------------|--------------------------|-------|--------|--------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-----|------|--------|--|
| | | | | | | | 绒子 | 绒丝 | 羽丝 | 毛片 | 杂质及其他 | 化纤棉 | | | | | | |
| 43 | 唐纺居家家纺官方旗舰店 | / | 唐纺居 (TANGFANGJU) |  | 90%白鹅绒 980g | 内衬：90%白鹅绒；吊牌：90%白鹅绒 980g | 0.00% | 0.11% | 54.40% | 0.18% | 陆禽毛 12.21% 杂质2.40% | 31.6% | 9.04 | 210 | 9.6 | 1530 | 100.0% | 成分分析（绒子低、羽丝超、陆禽毛超、杂质超）、种类鉴定、蓬松度、透明度不符合标准要求。基本由羽丝、陆禽毛和化纤棉填充，极差！ |
| 44 | 碟恋花家纺专营店 | / | 碟恋花 |  | 鸭绒 | 内衬标注：鸭绒/鹅绒未勾选；无吊牌 | 1.42% | 23.91% | 73.94% | 0.52% | 杂质 0.21% | / | 11.47 | 1000 | 4.8 | 1346 | 100.0% | 无含量标签。基本由羽丝填充，极差！ |

注：表格中检测值标红为不合格项。